

Technical Service Data Sheet

鉄鋼用 脱脂洗浄剤(浸漬)

エスクリーン W-2080

S-CLEAN W-2080

<特長>

- ①リン化合物及び窒素化合物を配合していません。
- ②PRTRに該当しません。
- ③ハードABSを配合していません。
- ④毒物劇物取締法及び消防法に該当しません。

<成分>

無機ビルダー 有機ビルダー
ノニオン系界面活性剤 アニオン系界面活性剤

<物性>

- ①色～淡黄色のアルカリ性粉末
 - ②pH(25℃):12.5～13.0(3w/v%水溶液)
- ※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

<使用条件>

使用濃度	3w/v%
洗浄温度	50～60℃
洗浄時間	5～10分
洗浄方法	浸漬洗浄・揺動洗浄・超音波洗浄

<排水処理>

産業廃棄物として産業廃棄物業者に委託

<取扱い上の注意>

- ・ アルカリ性であるため非鉄系金属・石英器具・ゴム・光学セル・精密器具の洗浄には使用しないで下さい。
- ・ 強い脱脂力がありますので取扱中は、保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
- ・ 洗浄後の水洗は充分にして下さい。
- ・ 保管時には、容器を密栓して高温・直射日光下を避けて保管してください。
- ・ 本カタログの用途以外の用途に使用しないで下さい。
- ・ 容器の転用はしないで下さい。

<荷姿>

エスクリーン W-2080 20kg ダンボール箱



佐々木化学薬品株式会社

2017年9月発行
京都市山科区勸修寺西北出町10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店：滋賀・鹿児島 営業所：東大阪